

PORPLASTIC SW smart

Sandwichbelag aus Elastikmatte, Porenverschluss und Gießbeschichtung mit farbig eingestreutem EPDM-Granulat, wasserundurchlässig

KLEINFLÄCHEN UND INDOOR



WA zertifiziert

Elastische Matte



Wasserundurchlässig

Anwendungsbereiche

Laufbahn

Anlaufbahn

Internationale Wettkämpfe

Wettkampfanlage Typ A, B, C

Kurzstreckenlaufbahnen

Olympiade, Weltmeisterschaften

Hochleistungssport



Porplastic

The sports brand by **viacor**.



VIACOR Polymer GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@viacor.de

www.viacor.de

Ausführung und Verbräuche

Schicht	VERBAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
LINIERUNGSFARBE PORPLASTIC X8090 	20 – 30 g/lfm	ca 0,1 – 0,2 mm	Spray
UV-SIEGEL (optional) PORPLASTIC S6020 	0,17 – 0,2 kg/m ²	ca 0,1 mm	Spray, in 2 Schichten
VERSCHLEISSSCHICHT PORPLASTIC C570 PORPLASTIC EPDM (1-4mm) 	ca.2,2 – 2,8 kg/m ² 2,8 netto 4,0 total	ca 3 – 5 mm	Zahnrakel
PORENSCHLUSS PORPLASTIC L370 	0,5 kg/m ²	ca 0,1 mm	Gummi-Schieber
ELASTIK-MATTE+KLEBER PORPLASTIC B976 	--- 0,3 kg/m ²	ca 10 – 12 mm	Einbau-Fertiger
GRUNDIERUNG (optional) PORPLASTIC P270 	0,15 – 0,2 kg/m ²	ca 0,1 mm	Rolle oder Airless Spritzen

Performance-Check

 WA-zertifiziert in 14 mm	 Kraftabbau von 44%	 Bruchdehnung von 46%
 Zugfestigkeit von 0.62 N/mm²	 Reibung von 64	 extrem Spike-fest
 Vertikale Verformung von 2,0 mm	 Wasserundurchlässig	 In vielen Farben lieferbar

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Website unter www.viacor.de heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann. **Stand: Januar 2024**- technische Änderungen vorbehalten.

