

PORPLASTIC *SW competition*


Sandwichbelag aus Elastikschicht, Porenverschluss und Gießbeschichtung mit farbig eingestreutem EPDM-Granulat, wasserundurchlässig

DER WETTKAMPF BELAG



WA zertifiziert

Sandwichbelag



emissionsarm

Anwendungsbereiche

Laufbahn

Anlaufbahn

Internationale Wettkämpfe

Wettkampfanlage Typ A, B, C

Kurzstreckenlaufbahnen

Olympiade, Weltmeisterschaften

Hochleistungssport

Porplastic

The sports brand by **viacor**.



VIACOR Polymer GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@viacor.de

www.viacor.de

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBAUCH	STÄRKE	AUSFÜHRUNG
LINIERUNGSFARBE PORPLASTIC X8090 	20 – 30 g/lfm	ca. 0,1 – 0,2 mm	Spray
UV-SIEGEL (optional) PORPLASTIC S6020	0,17 – 0,2 kg/m ² pro Schicht	ca. 0,1 mm	Spray, in 2 Schichten
VERSCHLEISSSCHICHT PORPLASTIC C570 PORPLASTIC EPDM (1-4mm) 	ca. 2,2 - 2,8 kg/m ² 2,8 netto 4,0 total	ca. 3 – 5 mm	Zahn rakel/ Einstreuen
PORENSCHLUSS PORPLASTIC L370 	ca. 1,1 – 1,8 kg/m ²	ca. 0,1 – 0,2 mm	Gummi-Schieber
ELASTIKSCHICHT PORPLASTIC T770 PORPLASTIC SBR (1-4mm) 	1,2 – 1,5 kg/m ² 6,5 – 7,7 kg/m ²	ca. 10 - 12 mm	Fertiger
GRUNDIERUNG (optional) PORPLASTIC P270 (for asphalt) 	0,15 – 0,2 kg/m ²	0,1 mm	Rolle oder Spray

Performance-Check



WA-Zertifiziert in
14,2 mm



Kraftabbau von 40%



Bruchdehnung von 43%



Zugfestigkeit von
0,68 N/mm²



Reibung von 56



extrem Spike-fest



Vertikale Verformung
von 1,7 mm



Erfüllt die
Umweltanforderungen



In vielen Farben
lieferbar

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Website unter www.viacor.de heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann. Stand: Januar 2024 - technische Änderungen vorbehalten.

